

DAY DREAM

WYKŁADZINA HOTELOWA



PARAMETR	NORMA	Day Dream
Rodzaj wykładziny	EN 694	cut loop
Rodzaj włókna		100% SmartStrand Triexta*
Rodzaj podłoża		SB action back
Waga włókna	ISO 2424	1320 g/m ²
Waga całkowita	ISO 2424	2290 g/m ²
Gęstość tuftowania	ISO 1763	193060 m ²
Grubość runa	ISO 1766	6 mm
Grubość całkowita	EN 428	8,5 mm
Szerokość	EN 427	400 cm
Dywany	wykładzina dostępna również w formie dywanu w obszyciu Pure lub Elegance	
Klasyfikacja zastosowań	EN 1307	klasa 23, klasa 32
Klasa komfortu	EN 1307	LC4
Miejsca zastosowań		hotele, rezydencje, komercyjne
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-01	Cfl-s1
Odporność termiczna	DIN 52612	ok. 0,125 m ² /kW
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	ok. 25 dB
Ogrzewanie podłogowe		odpowiednia
Odporność na płowienie	ISO 105-B02	≥ 5-6
Odporność na ścieranie	ISO 105-X12	≥ 3-4
Odporność kolorów na wodę	ISO 105-E01	≥ 4
Gwarancja producenta		25

* SmartStrand Triexta - włókno nowej generacji, składa się w 37% z surowców odnawialnych, w tym skrobii i cukru kukurydzianego, dzięki czemu wykładzina jest wyjątkowo miękka, delikatna i ma stałą, nadaną w procesie produkcji plamoodporność.